


**IBL spa**Sede legale ed amministrativa
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (R)
Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302
www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.itStabilimento: **BENTIVOGLIO (BO)****SCHEDA TECNICA**BLOCCHI ESTRUSI **da Intonaco: per murature portanti in zona sismica**Codice art.: **QSM3025****STH 30x25x19 MOD (45%)****CARATTERISTICHE DEL BLOCCO****(spessore 30 cm)**

Dimensioni	LxSXH	mm	250x300x190
Peso		kg	12,7
Percentuale di foratura		%	≤45
Numero pezzi al m ²			19
Numero pezzi per pacco			60
Resistenza a compressione ⊥ faccia base	f _{bm}	N/mm ²	18
Resistenza a compressione ⊥ testa 1 [lunghezza x altezza]	f _{bm}	N/mm ²	3
Resistenza a compressione ⊥ testa 2 [larghezza x altezza]	f _{bm}	N/mm ²	6
Massa volumica a secco lorda		kg/m ³	900
Conducibilità termica del blocco	λ _{10,dry,unit}	W/mk	0,185

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA**(spessore 30 cm)****Prestazioni termiche della parete**

Conducibilità termica	λ _{equ} (con malta trad.)	W/mk	0,210
	λ _{equ} (con malta term.)	W/mk	0,202
Trasmittanza termica	U (con malta trad.)	W/m ² k	0,706
	U (con malta term.)	W/m ² k	0,598
Massa superficiale al netto degli intonaci ⁽¹⁾	M _s	kg/m ²	285
Trasmittanza termica periodica	Y _{IE}	W/m ² k	0,12
Sfasamento	S	ore	12
Fattore di attenuazione	fa		0,19

Acustica e resistenza al fuoco

Potere fonoisolante	R _w	dB	51
Resistenza al fuoco		minuti	REI 180 - EI 240

Caratteristiche termoigrometriche

Calore specifico	C _p	J/kgK	900
Permeabilità al vapore	δ	kg/msPa	6x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore	μ		33

⁽¹⁾ Dati calcolati con malta tradizionale con massa 1.800 kg/m³ spessore 10 mm