Prodotti a marcatura CE

Scheda Tecnica

Prodotto: **205** **UNI Blocchetto T19**

Destinazione d'uso: **Blocchetto 19 in EcoLaterizio per murature portanti in zona sismica**

Identificazione del Blocco

Schema di massima



Caratteristiche	U.M.	Valori
Dimensioni Nominali	cm	**25•12•19**
Peso	Kg	**4,9**
Foratura f/A	%	**44,7**
Massa Volumica Lorda	Kg/m^3	980
Massa Volumica Netta	Kg/m^3	1.710
[a] f_{bm} in direzione dei carichi verticali	N/mm^2	**≥ 17**
[a] f_{bm} ortogonale ai carichi verticali per S cm = **25**	N/mm^2	**–**
[a] f_{bm} ortogonale ai carichi verticali per S cm = **12**	N/mm^2	**–**
Imballo Pezzi Pacco	N.	**120**
Imballo Peso Pacco	Kg	**600**

MURATURA	U.M.	Spessore parete cm 25		Spessore parete cm 12	
Pezzi per m^3	N.	148,0		148,0	
Pezzi per m^2	N.	39,0		19,0	
Volume malta[b] per m^2	dm^3	36,8		13,6	
Massa Frontale senza intonaco	Kg/m^2	258		121	
Massa Frontale Con Intonaco[c]	Kg/m^2	312		175	
Indice di Potere Fonoisolante R'_W [calcolato]:					
Senza Intonaco	dB	**40**		**40**	
Con Intonaco[c]	dB	**44**		**44**	
Resistenza al Fuoco REI/EI[d]:					
Con Intonaco Normale	Classe	**120 / 180**		**N.P. / 60**	
Con Intonaco Protettivo Antincendio	Classe	**N.P. / 240**		**N.P. / 120**	
Prestazioni Termiche:					
Conducibilità termica equivalente dell'elemento λ_{equ}	W/m·K	**0,192**		**0,173**	
Parete - Trasmittanza U[e]:		**[b]Malta Normale**	**[g]Malta Isolante**	**[b]Malta Normale**	**[g]Malta Isolante**
Senza Intonaco	$W/m^2 \cdot K$	0,780	0,743	1,248	1,226
Con Intonaco Normale[c]	$W/m^2 \cdot K$	0,756	0,722	1,189	1,169
Con Intonaco Isolante[f]	$W/m^2 \cdot K$	0,715	0,684	1,090	1,073
Parete - Parametri Dinamici[c]					
Sfasamento **S**	ore	11,16	11,45	5,65	5,70
Fattore di attenuazione f_S	adim.	0,28	0,26	0,69	0,68
Trasmittanza periodica Y_{iE}	$W/m^2 \cdot K$	0,212	0,188	0,820	0,795

NOTE: **(a)** - D.M. 14 gennaio 2008 – cap. 7.8 "Costruzioni di Muratura" § 7.8.1.2 "Materiali" – Resistenza media a compressione nella direzione portante (fbm) e nella direzione perpendicolare a quella portante (fbm ⊥). Valori certificati.

(b) - Malta Classe M20 – giunto d'allettamento interrotto orizzontale e verticale spessore da 6 mm - $\lambda_{10,dry}$ = 0,93 W/(m·K)

(c) - Intonaco Normale costituito: 15 mm Interno D ≈ 1.600÷1.700 Kg/m3 - $\lambda_{10,dry}$ = 0,84 W/(m·K) + 25 mm Esterno D ≈ 1.800÷1.900 Kg/m3 - $\lambda_{10,dry}$ = 0,93

(d) - Circolare VVF del 15/02/2008 / D.M. 16 febbraio 2007 - Allegato D

(e) - Calcolo effettuato secondo UNI EN 1745/2005 – il valore della resistenza termica di progetto è stato calcolato utilizzando i coefficienti di conversione dell'umidità Fm attraverso la relazione $F\,m = e^{FU(U2-U1)}$ come previsto dalla EN ISO 10456

(f) - Intonaco Isolante costituito: 15 mm Interno D = 1.600÷1.700 Kg/m3 - l10,dry = 0,84 W/(m·K) + 25 mm Esterno D = 800÷1.000 Kg/m3 - l10,dry = 0,24 W/(m·K)

(g) - Malta per muratura D ≈ 800,1.000 Kg/m^3 - $\lambda_{10,dry}$ = 0,24 W/(m·K)

Tutti i dati sono indicativi e la IBL S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi variazione senza alcun preavviso

Aggiornamento del/Upadate on: 14/09/2026

Sostituisce ed annulla ogni altra precedente emissione/It replaces and cancels every other previous emission